




МОЖЕТ ЛИ ЧТО-ТО БЫТЬ ЛУЧШЕ
КАМЕННО-ПОЛИМЕРНОЙ ПЛИТКИ ARMOR?

ТОЛЬКО ЕСЛИ ЭТО ЧТО-ТО
ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВОЕ

МЫ ОСТАВИЛИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ



ДИЗАЙНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ



ВОДОСТОЙКОСТЬ

ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ЗАМЕНИЛИ НА НОВОЕ И ПОЛУЧИЛИ...

МИНЕРАЛЬНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ЛАМИНАТ ARMOR MPL



НОВАЯ ОСНОВА

ВЫШЕ ПРОЧНОСТЬ - ЛУЧШЕ
СТАБИЛЬНОСТЬ



Эпоксидный полимер вместо
поливинилхлоридного




НОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ - ВЫШЕ ТВЕРДОСТЬ



Кремний вместо карбоната кальция



НОВАЯ ВЫСОТА - ПОЛЫ В ОДИН УРОВЕНЬ



Толщина
увеличена на **63%**




НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ГАРМОНИИ -
ПОКЛАДИСТЫЙ ХАРАКТЕР
ПРОСТИТ ВАМ ОПЛОШНОСТИ



Лицевой и основной слой
состоят из материалов одного класса
(отвержденные смолы)



НОВАЯ СВЯЗЬ - ПРОЧНОЕ ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



Увеличены размеры
замковой системы




СОВМЕСТИМ
С ТЕПЛЫМ ПОЛОМ -
ТЕМПЕРАТУРА до $+35^{\circ}$



СТРУКТУРА ARMOR MPL

1. Верхний слой (лицевой) - высокопрочная пленка из меламиновой смолы
2. Декоративный слой - обработанная и пропитанная бумага, имитирующая породы дерева или фактуры и расцветки иных материалов
3. Основной слой - композитная плита на основе эпоксидного полимера наполненного силикатом кремния
4. Стабилизирующий слой
5. Подложка из вспененного EVA полимера



НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Ширина / длина / толщина		1220 / 196 / 9 мм
Истираемость	ГОСТ 32304-2013	АС5
Удельное сопротивления отрыву лицевого слоя	ГОСТ 23234-2009	3,8 МПа
Изменение размеров в продольном направлении	ИСО 23999-2018	0,21±0,08%
Изменение размеров в поперечном направлении	ИСО 23999-2018	0,10±0,03%
Скручивание	ИСО 23999-2018	0,55±0,15мм
Сопротивление появлению пятен		ГОСТ 27627-88

Реагент:	Время воздействия	Оценка
Кислота лимонная, 10%-ный раствор	24 часа	Отсутствие видимых изменений
Вино	24 часа	Едва заметное изменение блеска
Кофе (4г на 100см ³ воды)	24 часа	Отсутствие видимых изменений
Чай (5г на 100см ³ воды)	24 часа	Едва заметное изменение блеска
Сок черной смородины	24 часа	Незначительное изменение блеска
Дезинфицирующее средство (хлорамин Б)	24 часа	Отсутствие видимых изменений
Пасты чернильные	24 часа	Незначительное изменение блеска
Губная помада	24 часа	Отсутствие видимых изменений
Средство моющее (15 см ³ на 1000 см ³ воды)	24 часа	Отсутствие видимых изменений



ART

ARMOR

ARMOR